

KomiPrime



белёная товарная целлюлоза
из древесины северных пород

СЛПК

Лиственная целлюлоза



50%
березовая
древесина




50%
осиновая
древесина

Komi Prime – белёная целлюлоза из древесины северных лиственных пород. Данная целлюлоза известна благодаря своему качеству и является мировым стандартом для производства высокосортной продукции.

Волокна лиственной целлюлозы отличаются короткой длиной и мягкостью, что влияет на характеристики бумаги, изготовленной из этого материала. Эти особенности делают лиственную целлюлозу более пригодной для определенных типов бумажной продукции.

Преимущества:

- ✓ Отличные механические характеристики
- ✓ Стабильное качество с минимальным колебанием значений основных параметров
- ✓ Произведено по технологии ECF (бесхлорное отбеливание) из древесины ответственно-управляемых лесов



**СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПРОДУКТА**

**Целлюлоза сульфатная
белёная из древесины
лиственных пород**

Бренд: KomiPrime

**Произведено
в соответствии
с требованиями:**


СТО 00279404-021-2022



Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Гарантийные значения	Типичные значения
Белизна, не менее	%	СТО 00279404 021-2022 по п.8.6	87	88,1
Сорность (0,1 - 1,0 мм²), не более	шт/500 г	ГОСТ 14363.3	50	15
Сорность >1,0 мм²	шт/500 г	ГОСТ 14363.3	0	0
Индекс сопротивления раздиранию, не менее	мН·м ² /г	ГОСТ 13525.3	6,5	7
pH водной вытяжки	-	ГОСТ 12523 и п. 8.4 СТО 00279404-021 2022	5,0 - 7,0	6,3
Влажность, не более	%	ГОСТ 16932	15,0	10,2
Разрывная длина, не менее	км	ГОСТ 13525.1	8,0	8,6

**Информация
о продукте,
применение:**

**Предназначена для производства различных видов
бумаги и картона.**

Кривая размола**Кипа**

Размер
625 x 900 x 500 мм



Вес
270 кг ± 15



Упаковка
листы целлюлозы



Проволока
3-4 пояса стальной проволоки



Диаметр
2,3 мм

Пачка из 6 кип

Размер
1250 x 900 x 1500 мм



Вес
1620 кг ± 90



Проволока
6-7 оборотов стальной проволоки



Диаметр
3,0 мм