



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бумага офсетная

Бренд:

KomiOffset

Произведено в соответствии с требованиями:

CTO 00279404-002-2019

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Масса квадратного метра (г/м²)									
			65	70	80	90	100	120	160	190	235	
Macca 1 м²	г/м²	ГОСТ Р ИСО 536	65,0 ±2,0	70,0 ±2,5	80,0 ±3,0	90±3,5	100 ±4	120 ±5	160 ±5	190 ±5	235±8	
Толщина	МКМ	ГОСТ Р ИСО 534	85 ± 4	91 ± 4	106 ± 4	116 ± 5	126 ± 5	150 ± 6	190 ± 6	220 ± 7	279± 9	
Непрозрачность, не менее	%	ИСО 2471	84	85	87	88	91	91	91	91	91	
Разрывная длина в машинном направлении, не менее	КМ	ГОСТ Р ИСО 1924	4,5							3,5		
Шероховатость по Бендтсену	мл/мин	ИСО 8791	120-320 120-350									
Белизна по CIE	%	ГОСТ Р ИСО 11475	142-148									
Яркость D65/10	%	ИСО 2470	102-105									
Влажность	%	ГОСТ ИСО 287	4,5-7									

Дополнительная информация:

Производство сертифицировано:

- ГОСТ Р ИСО 9001
- ГОСТ Р ИСО 14001
- ГОСТ Р ИСО 45001

Кондиционирование образцов перед испытанием по ГОСТ13523, при RH=50 \pm 2% и T=23 \pm 1°C Бумага соответствует ГОСТ Р ИСО 9706-2000 требования к долговечности, бумага для архивного хранения.

Информация о продукте, применение:

Преднзначена для печатания иллюстрационно-текстовых, художественных чернобелых и многокрасочных изданий длительного срока хранения

Действительно по 31.12.2025