



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бумага газетная машинной гладкости (пухляя)

Бренд:

KomiReader

Произведено в соответствии с
требованиями:

СТО 00279404-007-2018

Дополнительная информация:

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Масса квадратного метра (г/м ²)		
			42	45	48,8
Масса 1 м ²	г/м ²	ГОСТ Р ИСО 536	42,0 ± 1,5	45,0 +1,0/-1,5	48,8 +1,0/-2,0
Удельный объем листа (пухлость)	см ³ /г	ГОСТ Р ИСО 534	2,6-3,0	2,6-3,0	2,6-3,0
Непрозрачность, не менее	%	ИСО 2471	92	93	94
Влажность	%	ГОСТ ИСО 287	7,5-9,5		
Яркость D65/10, не менее	%	ИСО 2470	60		
Сорность 0,5-1,5 мм ² , не более	шт	ГОСТ 13525.4	70		
Сопротивление раздиранию в поперечном направлении, не	мН	ГОСТ 13525.3	200		
Разрывная длина в машинном направлении, не менее	км	ГОСТ Р ИСО 1924	4,0		
Оттенок b			4,5-5,5		

Производство
сертифицировано:
• ГОСТ Р ИСО 9001
• ГОСТ Р ИСО 14001
• ГОСТ Р ИСО 45001
Кондиционирование образцов
перед испытанием по ГОСТ 13523,
при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

Информация о продукте, применение:

Бумага предназначена для печатания на высокоскоростных печатных агрегатах газет, содержащих текст, штриховые и растровые черно-белые и цветные иллюстрации

Действительно по 31.12.2025