



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бренд:

KomiPrime

Произведено в соответствии с требованиями:

СТО 00279404-021-2022

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	C1
Белизна, не менее	%	СТО 00279404-021-2022 по п.8.6	87,0
Сорность (0.1-1.0 mm ²), не более	шт/500 г	ГОСТ 14363.3	50
Сорность >1.0 mm ²	шт/500 г	ГОСТ 14363.3	0
Индекс сопротивления раздиранию, не менее	мН·м ² /г	ГОСТ 13525.3	6,5
рН водной вытяжки	-	ГОСТ 12523 и п.8.4 СТО 00279404-021-2022	5,0-7,0
Влажность, не более	%	ГОСТ 16932	15,0
Разрывная длина, не менее	км	ГОСТ 13525.1	8,0

Дополнительная информация:

Производство
сертифицировано:

- ГОСТ Р ИСО 9001
- ГОСТ Р ИСО 14001
- ГОСТ Р ИСО 45001

Кондиционирование образцов
перед испытанием по ГОСТ Р ИСО
187, при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

Информация о продукте, применение:

Предназначена для производства различных видов бумаги и картона.

Спецификация действительна до: 31.12.2025