



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бумага конвертная

Бренд:

КОМПОСТ (КОМИПОСТ)

Произведено в соответствии с требованиями:

СТО 00279404-013-2022

Информация о продукте:

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Конвертная 90 гр	
Масса 1 м ²	г/м ²	ГОСТ Р ИСО 536	90	± 3,5
Толщина	мкм	ГОСТ Р ИСО 534	116	± 5
Белизна CIE		ГОСТ Р ИСО 11475	140-164	
Разрывная длина в машинном направлении	м	ГОСТ Р ИСО 1924-2	не менее 4500	
Непрозрачность	%	ISO 2471 (ГОСТ 8874)	не менее 90	
Шероховатость по Бендсену	мл/мин	ISO 8791-2	220	± 100
Яркость (R457, D65/10°)	%	ISO 2470	102,0-111,5	
Влажность	%	ГОСТ ISO 287	5	± 1,0

Производство по технологии ECF (отбеливание без использования элементарного хлора).
Бумага с комбинированной проклейкой (внутримассной и поверхностной)
Процессы производства сертифицированы по ГОСТ Р 9001, ГОСТ Р 14001 и ГОСТ Р 45001.
Продукция соответствует международному стандарту «Цепочка поставок древесины и продукции из древесины» ISO 38200:2018 и стандартам Forest Certification "Legal Origin"

Информация о применении:

Бумага предназначена для изготовления конвертов

Спецификация действительна с:
22.12.2023

Директор по продажам офсетной и офисной бумаги
Коломейцев Игорь

Исп. Ведущий инженер-технолог
Вершинин Олег