



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бренд:

Произведено в соответствии с требованиями:

Картон-основа

КомиПак

СТО 00279404-020-2014

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	Масса квадратного метра (г/м ²)
			295
Масса картона площадью 1 м ²	г/м ²	ГОСТ Р ИСО 536	295±10
Толщина	микрон	ГОСТ Р ИСО 534	390-440
Влажность	%	ГОСТ ИСО 287	5,0-7,0
Энергия связей (метод Скотта), не менее	Дж/м ²	ГОСТ 32096	200
Шероховатость по Бендтсену, верхней стороны, не более	мл/мин	ISO 8791-2	800
Шероховатость по Бендтсену, сеточной стороны, не более	мл/мин	ISO 8791-2	1400
Сопротивление изгибанию L&W 15°, машинное направление, не менее	мН	ISO 2493	330
Сопротивление изгибанию L&W 15°, поперечное направление, не менее	мН	ISO 2493	140
Торцевая впитываемость раствора молочной кислоты (1 час), не более	г/м	СТО 00279404-020-2014 по п. 8.6	0,18

Дополнительная информация:

Производство сертифицировано:

- ГОСТ Р ИСО 9001
- ГОСТ Р ИСО 14001
- ГОСТ Р ИСО 45001

Кондиционирование образцов перед испытанием по ГОСТ 13523, при RH=50 ± 2% и T=23 ± 1°C

Информация о продукте, применение:

Изготовление комбинированного материала с двухсторонним полиэтиленовым покрытием, предназначенный для упаковывания молока и молочных продуктов

Дата введения спецификации с: 26.12.2022
Спецификация действительна до: 31.12.2024